석면함유 제품 Data Sheet

<table>
<tr><td colspan="2">ID</td><td>국문자재명</td><td>제품식별번호</td></tr>
<tr><td colspan="2">3-I-11-한상산업-2</td><td>조인트 시트</td><td></td></tr>
<tr><td>KS 규격번호</td><td>회 사 명</td><td colspan="2">영문자재명</td></tr>
<tr><td>KSR-3012</td><td>한상산업</td><td colspan="2">Joint Sheet</td></tr>
<tr><td>생산지</td><td>생산 (년도)</td><td>구성재료</td><td>석면함유량(%)</td></tr>
<tr><td>국 내</td><td>1970년 ~ 2007년 (제조년도)</td><td rowspan="2">백석면
합성수지
섬유</td><td rowspan="2">30 ~ 40
(백석면)</td></tr>
<tr><td>국 외</td><td>— (수입년도)</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품명</td><td colspan="2">용 도</td></tr>
<tr><td colspan="2">(한상)조인트 시트(B종)</td><td colspan="2" rowspan="3">화학약품 및 물,모터펌프, 오일쿨러,연료등의 seal 220도 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">주요 사용처(장소)</td></tr>
<tr><td colspan="2">모든화학약품 및 용제, 유기가스 사용장소</td></tr>
<tr><td colspan="4">특 성</td></tr>
<tr><td colspan="4">내열 합성고무와 섬유 백석면을 혼합하여 만든 압축 석면판으로 압축, 복원 및 인장강도 우수함.</td></tr>
<tr><td colspan="4">제품 이미지</td></tr>
<tr><td colspan="4">
</td></tr>
</table>